

BONDTEC 808 – Aqua-Dicht
1-K-Reparatur-Faserdichtmasse auf Basis Acrylatharz

Eigenschaften:

- vielseitig anwendbar
- kann bei jedem Wetter aufgetragen werden, ob es regnet oder schneit
- haftet auf den meisten Untergründen, trocken und nass
- haftet ohne Primer
- dichtet sofort, auch unter Wasser
- überbrückt Risse und Löcher von mehreren Millimetern Breite
- hohe Elastizität (Baubewegungen von bis zu 1 cm werden ohne Rissbildung ausgeglichen)
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- nicht beständig gegen Lösemittel

Anwendungsbereich:

BONDTEC 808 haftet auf fast allen Untergründen am und im Haus, Boot, Wohnwagen, z.B. auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest, Dachpappe, Hart-PVC, Schweissbahn, Pfannen, Fliesen, Holz. Es ist auch für Lichtkuppeln, Dachrinnen, Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und ähnliches geeignet. Ebenso ist **BONDTEC 808 – Transparent** für spezielle Anwendungsgebiete wie Wintergärten, Vordächern aus Glas oder Polycarbonat geeignet. Nicht geeignet für Styropor.

Anwendungsrichtlinien:

Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. **BONDTEC 808** ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder Gummischieber dick aufgetragen, rechtwinklig zur Rissrichtung. In extremen Fällen bzw. bei grösseren Rissen oder Löchern Glasvlies in die noch frische Schicht einlegen, ggf. nach einigen Tagen eine weitere Schicht **BONDTEC 808** aufbringen. Bei porösen Untergründen (z.B. Gasbeton) mit einem Tiefengrund grundieren. Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen.

Lieferform:

670 ml Dosen
310 ml Kartusche
Andere Gebinde auf Anfrage

Lagerung:

Zulässige Lagerzeit:
Lagertemperatur:
1 Jahr bei Raumtemperatur
nicht über 60 °C, frostunempfindlich

Technische Daten:

Chemische Basis: Acrylatharz
Konsistenz: pastös
Charakter: elastisch
Elastizität: überbrückt Risse von einigen mm
Farbe: Grau + Transparent
Dichte: +/-1,05 kg/l – grau
Dichte: +/-0,94 kg/l - transparent
Zündtemperatur: 420 °C
Aushärtung: Physikalische Trocknung
Abdichtung: sofort wasserdicht
Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
Verbrauch: 1 - 2 Liter/m²

Technisches Merkblatt

Seite 2/2

BONDTEC 808 – Aqua-Dicht **1-K-Reparatur-Faserdichtmasse auf Basis Acrylatharz**

Anstrichverträglichkeit: Kann mit Acryllack überstrichen werden.

Sicherheitsratschläge: Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Für Recycling restlos entleeren.

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt *Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.*

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

Ausgabe vom 12/2019