

## Technisches Merkblatt

Seite 1/2

### BONDTEC STP 95

#### 1-K-STP-MontageKlebstoff

#### Produktbeschreibung

**BONDTEC STP 95** ist ein fugenfüllender STP-Fugenklebstoff mit langer Offener Zeit.

**BONDTEC STP 95** wird von Fachbetrieben vorwiegend zur Fugen- / Stoßfugen-Verklebung von Trockenstrichelementen.

**BONDTEC STP 95** für Trocken- und Innenausbau

**- Beachten Sie die Hinweise des Plattenherstellers! -**

**BONDTEC STP 95** besitzt im ausgehärteten Zustand eine zähelastische Klebefuge mit guter UV-Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit.

**BONDTEC STP 95** kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien.

**BONDTEC STP 95** ist überlackierbar mit vielen Farbsystemen.

#### Technische Daten

BASIS	1-K-feuchtigkeitsvernetzendes silanterminiertes Polymer, lösemittelfrei**		
FARBE	des ausgehärteten Films	ca.	hellbeige
FILMEIGENSCHAFT	des ausgehärteten Films		zähelastisch
SHORE-HÄRTE	des bei +20°C ausgehärteten Films nach DIN 53505	ca.	90 Shore-A
VISKOSITÄT	bei +20°C		mittelviskos-pastös
DICHTE	nach EN 542 bei +20°C	ca.	1,60 g/cm <sup>3</sup>
HAUTBILDEZEIT - trocken	bei +20°C, 50%rel. Luftfeuchte, Auftragsmenge 500µm-PE/PVC ca. 50 min <i>bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder nach dem Besprühen des Klebstoffs mit Wasser ist die HAUTBILDEZEIT deutlich kürzer.</i>		
AUSHÄRTEZEIT 2 mm Klebstoffraupe,	bei +20°C, 50%rel. Luftfeuchte ca. 24 h		
MINDESTVERARBEITUNGSTEMPERATUR		ab	+5 °C

## Technisches Merkblatt

Seite 2/2

### BONDTEC STP 95

#### 1-K-STP-MontageKlebstoff

##### Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen der zu klebenden Substrate müssen trocken, staub- und fettfrei sein. **BONDTEC STP 95** wird einseitig aus der Kartusche auf eines der Füge-teile/Stoßfuge als Raupe aufgetragen. Durch Befeuchtung des Klebstoffes werden die Reaktionszeiten verkürzt. Die Füge-teile werden innerhalb der HAUTBILDEZEIT gefügt.

**BONDTEC STP 95** quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses nicht auf.

\*Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei Belastung in wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet werden.

HAUTBILDEZEITEN sowie jeweils erforderliche PRESSZEITEN können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Feuchtigkeit u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.

##### Lieferform

310 ml (490 g) PE-Eurokartusche;  
auf Anfrage stehen andere Gebindegrößen,  
z. B.: 600 ml-Schlauchbeutel zur Auswahl

##### Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate, im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

**Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt** *Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.*

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

**Ausgabe vom 12/2019**